



## FINNTELLA® WOODDI AQUA LUX

### Водоразбавляемая антисептическая пропитка глубокого проникновения.

<b>ТИП</b>	Водоразбавляемая акрилатно-латексная антисептическая пропитка глубокого проникновения. Содержит вещества, предохраняющие древесину от воздействия влаги, УФ-излучения, гниения, плесени, водорослей.
<b>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	Для защиты и декоративной отделки наружных и внутренних деревянных, каменных и кирпичных поверхностей.
<b>ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	! "#\$% & ' ( ) * , + , # - * , ' )\$. * + / 0 # , \$ / - # \$ \$ * # * \$. - / 1 \$ % # + # - # , 2 \$ \$ % # & ' , # - 3 \$ ' 4 " * , 5 ( # 6 # \$ " % ( . \$ + 7 . 8 " \$ ' 0 + * 9 . : \$ . * 9 ) . 6 \$ 2 * ) * - & * ; \$ % # 8 . 4 . + % < # ' 6 # \$ + / # " 4 2 + ( 2 ' "+ # ( ) * & ' ( ' , " " ( = ) ' 4 & ' 4 ( # + / > ? * 6 & # - # ) - % " * # 6 & - ) # " \$ % 6 ( . ) ' 6 FINNTELLA " PARKETTI W. LUX. < # ' 6 # \$ + / # " 4 2 & - * 6 # \$ 2 " = @ # 4 A , # " \$ % 4 ' 4 " . , " ( = ) ' + ( 2 , \$ / - # \$ \$ * 3 - . @ " & ' + - # , # 4 * \$ # .
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:</b>	
<b>Подготовка поверхности:</b>	Окрашиваемая поверхность должна быть прочной и сухой. В процессе работы температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C и на 3°C выше точки росы. Относительная влажность воздуха не более 80%. <b>Неокрашенные поверхности</b> – поверхность очистить от пыли и грязи. Грибки, водоросли и плесень удалить соответствующими составами, промыть поверхность водой, просушить. Шляпки гвоздей, шурупов и другие металлические детали, находящиеся на окрашиваемой поверхности, загрунтовать антикоррозионной краской FINNTELLA METALLI LUX® ANTICORR или грунтом FINNTELLA INDUSTRIAL® PHENOL METALL.
<b>Расход (при однослойном нанесении):</b>	Для строганных и шлифованных поверхностей: 8-10 м <sup>2</sup> /л (130-170 г/м <sup>2</sup> ); Для распиленных поверхностей: 4-6 м <sup>2</sup> /л (170-260 г/м <sup>2</sup> ). Расход пропитки зависит от шероховатости и пористости поверхности, а также от способа нанесения.
<b>Плотность: Разбавитель:</b>	База ЕС - 1,02 кг/л Вода
<b>Способ нанесения:</b>	Наносить кистью, валиком, краскораспылителем или окунанием. Перед применением тщательно перемешать. При наружных работах наносить не менее 2-х слоев состава.
<b>Время высыхания:</b>	При +20°C и относительной влажности воздуха 65%: от пыли – 0,5 часа, для повторной покраски – 1-2 часа
<b>Цвет:</b>	Бесцветный. Возможна колеровка в любые цвета по «Карте колеровки прозрачных средств для защиты и отделки древесины».
<b>Транспортировка и хранение:</b>	БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА! Допускается хранение и транспортировка при температуре не ниже +5°C. Срок хранения в таре производителя – 2 года.
<b>Вид упаковки:</b>	Пластиковая тара: 0,9л, 2,7л, 9л