



## FINNTELLA LUX® ECO\_MED ANTIVANDAL

### Акриловая краска для помещений с повышенной влажностью. Обладает антивандальными свойствами

<b>ТИП</b>	F15-F16 Акриловая краска, модифицированная полиуретанами, для внутренних работ. Содержит вещества, препятствующие поражению окрашенной поверхности грибами и плесенью.
<b>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	Бетонные, оштукатуренные, зашпатлеванные, гипсокартонные, ДВП, ДСП и т.п. поверхности, обои (предназначенные под окраску), а также ранее окрашенные внутренние поверхности.
<b>ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	Потолки и стены внутри помещений с повышенной влажностью, подвергающихся частому мытью и санитарной обработке. Ванные комнаты, кухни, детские, лечебно-профилактические и медицинские учреждения. Рекомендуется для применения на путях эвакуации.
<b>СТОЙКОСТЬ К МЫТЬЮ</b>	Выдерживает влажную очистку с применением бытовых моющих и дезинфицирующих средств (50 000 проходов щеткой по DIN 53778).
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:</b>	
<b>Подготовка поверхности:</b>	Окрашиваемая поверхность должна быть прочной и сухой. В процессе работы температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C и на 3°C выше точки росы. Относительная влажность воздуха не более 80%. <b>Неокрашенные поверхности</b> – поверхность очистить от пыли и грязи. Неровные поверхности зашпатлевать, отшлифовать и удалить образовавшуюся пыль. Зашпатлеванные, пористые или неоднородно впитывающие поверхности, а также древесно-волоконистые плиты и т.п. поверхности грунтовать грунтом акриловым упрочняющим FINNTELLA Gestalt MAA ВД-АК-015. <b>Ранее окрашенные поверхности</b> – поверхность очистить щелочным водным раствором, промыть чистой водой и дать высохнуть. Отслаивающуюся краску, известь и мел удалить механически. Глянцевые поверхности отшлифовать до матовых или обработать щелочным водным раствором. Щели и неровности зашпатлевать, отшлифовать и удалить образовавшуюся пыль. Зашпатлеванные поверхности грунтовать грунтом акриловым упрочняющим FINNTELLA Gestalt MAA ВД-АК-015.
<b>Расход (при однослойном нанесении):</b>	Для ранее окрашенных и зашпатлеванных поверхностей: 10-12 м <sup>2</sup> /л (100-120 г/м <sup>2</sup> ); Для оштукатуренных и других пористых поверхностей: 8-10 м <sup>2</sup> /л (130-165 г/м <sup>2</sup> ). Расход краски зависит от шероховатости и пористости поверхности, а также от способа нанесения.
<b>Плотность:</b>	База А – около 1,32 кг/л, база С – около 1,18 кг/л (в зависимости от цвета)
<b>Разбавитель:</b>	Вода
<b>Способ нанесения:</b>	Кисть, валик, краскораспылитель.
<b>Время высыхания:</b>	При +20°C и относительной влажности воздуха 65%: от пыли – 0,5 часа, для повторной покраски – 1-2 часа
<b>Блеск:</b>	Полуматовый (10-15 по ISO 2813)
<b>Цвет:</b>	Белый, колеруется по каталогам SYMPHONY, RAL, NCS, MONICOLOR NOVA и др.
<b>Транспортировка и хранение:</b>	БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА! Допускается хранение и транспортировка при температуре не ниже +5°C. Срок хранения в таре производителя – 2 года.
<b>Вид упаковки:</b>	Металлическая тара: 0,9л, 2,7л, 9л