

## FINNTELLA® LAKKA PARKETTI W. LUX

### Водоразбавляемый паркетный лак

#### ТИП:

Полиуретан-акрилатный водоразбавляемый паркетный лак.

#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для защиты и декоративной отделки наружных и внутренних деревянных, каменных и кирпичных поверхностей, подвергающихся износу.

#### ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

Полы, стены, двери, окна, мебель, эксплуатируемые внутри помещений и снаружи. Не рекомендуется применять для покрытия полов в промышленных помещениях с высокими механическими нагрузками (цеха, мастерские и т.п.). Для этих объектов применять лакокрасочные материалы для полов серии FINNTELLA INDUSTRIAL.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Окрашиваемая поверхность должна быть прочной и сухой. В процессе работы температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C и на 3°C выше точки росы. Относительная влажность воздуха не более 80%.

Неокрашенные поверхности – поверхность очистить от пыли и грязи. Грибки, водоросли и плесень удалить соответствующими составами, промыть поверхность водой, просушить. Загрунтовать составом FINNTELLA WOODDI AQUA LUX® Антисептическая пропитка. Шляпки гвоздей, шурупов, и другие металлические детали, находящиеся на окрашиваемой поверхности, загрунтовать антикоррозионной краской FINNTELLA® METALLI LUX ANTICORR или грунтом FINNTELLA INDUSTRIAL® CONSERVATOR.

Ранее окрашенные поверхности – отшлифовать до матового состояния, обеспылить, обезжирить. Перед нанесением лака на основной объем проверить совместимость с ранее нанесенным покрытием на небольшом участке. Шляпки гвоздей, шурупов, и другие металлические детали, находящиеся на окрашиваемой поверхности, загрунтовать антикоррозионной краской FINNTELLA® METALLI LUX ANTICORR или грунтом FINNTELLA INDUSTRIAL® CONSERVATOR

Расход (при однослойном нанесении):	8-10 м <sup>2</sup> /л (100-130 г/м <sup>2</sup> ); Расход лака зависит от шероховатости и пористости поверхности, а также от способа нанесения
Плотность	база EP – 1,05 кг/л
Разбавитель	вода
Способ нанесения	кисть, валик, краскораспылитель. Перед применением тщательно перемешать, избегая образования пузырьков.
Время высыхания	при +20°C и относительной влажности воздуха 65%: от пыли – 0,5 часа, для повторной покраски – 1-2 часа. Для начала "щадящей эксплуатации" - 48 часов. Полная устойчивость к износу и истиранию набирается через 7-10 суток
Цвет	Бесцветный. Возможна колеровка в любые тона по «Карте колеровки прозрачных средств для защиты и отделки древесины».
Блеск	полуматовый (30 по ISO 2813), глянцевый (70 по ISO 2813)
Транспортировка и хранение	БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА! Допускается хранение и транспортировка при температуре не ниже +5°C. Срок хранения в таре производителя-2 года.
Вид упаковки	Металлическая / пластиковая тара: 0,9 л, 2,7 л, 9 л.