



# FINNTELLA® LUX AQUA Universal

## Износоустойчивая акриловая краска Применяется для высококачественной отделки древесины, столярных изделий, оконных рам.

Рекомендуется для помещений подвергающиеся частому мытью и санитарной обработке.

<b>ТИП</b>	F25-F26 Износоустойчивая акриловая краска, модифицированная полиуретанами, для наружных и внутренних работ. Содержит вещества, препятствующие поражению окрашенной поверхности грибами и плесенью.
<b>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	Полы и стены офисных комплексов, торговых залах, в комнатах бытового и складского назначения, детские, лечебно-профилактические и медицинские учреждения. Рекомендуется для применения на путях эвакуации.
<b>ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	Бетонные и деревянные полы, лестницы в жилых, общественных, медицинских и торговых помещениях. Различные деревянные и огрунтованные металлические изделия и конструкции, изделия и конструкции из ДСП и ДВП (двери, окна, мебель, инструменты).
<b>СТОЙКОСТЬ К МЫТЬЮ</b>	Рекомендуется для помещений с повышенной влажностью, подвергающихся частому мытью и санитарной обработке. Выдерживает влажную очистку с применением бытовых моющих и дезинфицирующих средств.
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:</b>	
<b>Подготовка поверхности:</b>	Окрашиваемая поверхность должна быть прочной и сухой. В процессе работы температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C и на 3°C выше точки росы. Относительная влажность воздуха не более 80%. <b>Неокрашенные поверхности</b> – поверхность очистить от пыли, грязи, высолов, плесени и грибов. Поверхности из черных металлов грунтовать антикоррозионной краской FINNTELLA® METALLI LUX ANTICORR или грунтом FINNTELLA® INDUSTRIAL CONSERVATOR. Деревянные поверхности грунтовать составом FINNTELLA® WOODDI AQUA LUX Антисептическая пропитка. Оштукатуренные, зашпатлеванные и т.п. поверхности грунтовать грунтовочным составом FINNTELLA Gestalt MAA. <b>Ранее окрашенные поверхности</b> – поверхность очистить щелочным водным раствором, промыть чистой водой и дать высохнуть. Отслаивающуюся краску, известь и мел удалить механически. Глянцевые поверхности отшлифовать до матовых или обработать щелочным водным раствором. Щели и неровности зашпатлевать, отшлифовать и удалить образовавшуюся пыль. Зашпатлеванные поверхности грунтовать грунтовочным составом FINNTELLA Gestalt MAA.
<b>Расход (при однослойном нанесении):</b>	Для металлических и ранее окрашенных поверхностей: 10-12 м <sup>2</sup> /л (100-125 г/м <sup>2</sup> ); Для деревянных, ДСП, ДВП, оштукатуренных и бетонных поверхностей: 8-10 м <sup>2</sup> /л (125-150 г/м <sup>2</sup> ). Расход краски зависит от шероховатости и пористости поверхности, а также от способа нанесения.
<b>Плотность:</b>	База А – около 1,25 кг/л, база С – около 1,11 кг/л (в зависимости от цвета)
<b>Разбавитель:</b>	Вода
<b>Способ нанесения:</b>	Кисть, валик, краскораспылитель
<b>Время высыхания:</b>	При +20°C и относительной влажности воздуха 65%: от пыли – 0,5 часа, для повторной покраски – 1-2 часа. Для начала "щадящей" эксплуатации - 48 часов. Полная устойчивость к износу и истиранию набирается через 7-10 суток.
<b>Блеск:</b>	Полуматовый (30 по ISO 2813)
<b>Цвет:</b>	Белый, колеруется по каталогам SYMPHONY, RAL, NCS, MONICOLOR NOVA и др.
<b>Транспортировка и хранение:</b>	БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА! Допускается хранение и транспортировка при температуре не ниже +5°C. Срок хранения в таре производителя – 2 года.
<b>Вид упаковки:</b>	Пластиковая тара: 0,9л, 2,7л, 9л