



FINNTELLA® TIKSOT LUX

Быстросохнущая краска для пола на растворителе

Применяется для подвергающихся умеренному механическому и химическому воздействию полов в жилых, торговых, офисных и складских помещениях.

ТИП	F31-F34 Быстросохнущая уретан-алкидная тиксотропная краска для наружных и внутренних работ. Выдерживает интенсивную влажную очистку и санитарную обработку с применением моющих средств.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Внутренние и наружные бетонные, металлические, деревянные, древесно-стружечные и т.п. поверхности.
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ	Полы и стены в жилых, торговых, офисных и складских помещениях, подвалах, балконах, гаражах, бытовых помещениях и т.д., подвергающиеся умеренному механическому и химическому воздействию.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	
Подготовка поверхности:	<p>Окрашиваемая поверхность должна быть прочной и сухой. В процессе работы температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C и на 3°C выше точки росы. Относительная влажность воздуха не более 80%.</p> <p>Неокрашенные поверхности: Поверхность очистить от пыли, грязи, высолов, плесени и грибков. Поверхности из чёрных металлов рекомендуется загрунтовать антикоррозионной краской FINNTELLA® METALLI LUX ANTICORR или грунтом FINNTELLA® INDUSTRIAL CONSERVATOR. Деревянные поверхности загрунтовать составом FINNTELLA® WOODDI LUX Антисептическая пропитка. Оштукатуренные, зашпатлеванные и т.п. поверхности загрунтовать краской, разбавленной разбавителем FINNTELLA PROFI INDUSTRIAL®-105 или уайт-спиритом на 5-10% от объёма.</p> <p>Ранее окрашенные поверхности: Поверхность очистить щелочным водным раствором, промыть чистой водой и дать высохнуть. Отслаивающуюся краску, известь и мел удалить механически. Глянцевые поверхности отшлифовать до матовых или обработать щелочным водным раствором. Щели и неровности зашпатлевать, отшлифовать и удалить образовавшуюся пыль. Зашпатлёванные участки поверхности загрунтовать краской, разбавленной разбавителем FINNTELLA PROFI INDUSTRIAL®-105 или уайт-спиритом на 5-10% от объёма. Перед нанесением краски на основной объём проверить совместимость с ранее нанесённым покрытием на небольшом участке.</p>
Расход (при однослойном нанесении):	<p>Для металлических и ранее окрашенных поверхностей: 12-14 м²/л (85-100 г/м²).</p> <p>Для деревянных, ДСП, ДВП, оштукатуренных и бетонных поверхностей: 8-10 м²/л (120-150 г/м²).</p> <p>Расход краски зависит от шероховатости и пористости поверхности, а также от способа нанесения.</p>
Плотность:	База А –1,17 кг/л, база С –0,96 кг/л (в зависимости от цвета).
Разбавитель:	Разбавитель FINNTELLA® PROFI INDUSTRIAL-105 или уайт-спирит, но не более 10% от объёма.
Способ нанесения:	Кисть, валик, краскораспылитель. Допускается нанесение при температуре до -20°C.
Время высыхания:	<p>От пыли – 1-2 часа, для повторной окраски – 8-10 часов (при 20°C и относительной влажности воздуха 65%).</p> <p>Покрытие готово к эксплуатации (легкая нагрузка) через 72 часа. Полная полимеризация покрытия происходит через 14 дней.</p>
Блеск:	Полуматовый 30 (по ISO 2813) Глянцевый 70 (по ISO 2813)
Цвет:	Белый, колеруется по каталогам SYMPHONY, RAL, NCS, MONICOLOR NOVA и др.
Транспортировка и хранение:	Допускается хранение и транспортировка при температуре ниже 0°C. .
Вид упаковки:	Металлическая тара: 0,9л, 2,7л, 9л,

телефон: 8-800-200-81-64 (звонки со всех регионов России бесплатно), для Москвы : +7-926-431-13-88
для звонков по Киргизии тел.: +996-(700)-195-197

www.finntella.com , www.finntella.ru , finntellasale@gmail.com