

FINNTELLA® LAKKA JANTI LUX ЯХТНЫЙ ЛАК

Прочный, атмосферостойкий,
грязе- и водоотталкивающий



ТИП:

Атмосферостойкий алкидно-уретановый яхтный лак.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется для защиты и декоративной поверхностей с умеренными эксплуатационными нагрузками (пол, ступени лестниц и пр.). При наружных работах для защиты глубоких слоев древесины от биокоррозии рекомендуется применять лак в системе с грунтовкой.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для обработки деталей причалов, ступенек, лодок, яхт выше ватерлинии, защищает древесину от воздействия воды, в том числе соленой.

Образует высокоэластичное гладкое покрытие, стойкое к перепадам влажности и температуры. Лакированная поверхность устойчива к воздействию моющих средств и легко очищается от бытовых загрязнений, устойчива к износу и механическим повреждениям (ударам, царапинам и пр.). Благодаря этому его можно наносить на деревянные, каменные или кирпичные поверхности сложных форм, не опасаясь растрескивания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Окрашиваемая поверхность должна быть прочной и сухой. В процессе работы температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C и на 3°C выше точки росы. Относительная влажность воздуха не более 80%.

Неокрашенные поверхности – поверхность очистить от пыли и грязи. Грибки, водоросли и плесень удалить соответствующими составами, промыть поверхность водой, просушить. Впитывающие поверхности загрунтовать антисептической пропиткой FINNTELLA® WOODDI LUX.

Ранее окрашенные поверхности – отшлифовать до матового состояния, обеспылить и обезжирить. Перед нанесением лака на основной объем проверить совместимость с ранее нанесенным покрытием на небольшом участке.

Расход (при однослойном нанесении):	Первый слой на впитывающую негрунтованную поверхность: 8-10 м ² /л (90-120 г/м ²); второй слой: 12-14 м ² /л (60-80 г/м ²) Расход лака зависит от шероховатости и пористости поверхности, а также от способа нанесения.
Плотность	база EP - 0,92 кг/л
Разбавитель	разбавитель FINNTELLA PROFIL INDUSTRIAL®-105, уайт-спирит
Способ нанесения	кисть, валик, краскораспылитель. Перед применением тщательно перемешать, избегая образования пузырьков. При наружных работах наносить не менее двух слоев лака.
Время высыхания	При +20°C и относительной влажности воздуха 65%: от пыли – 1-2 часа, для повторной покраски – 24 часа
Цвет	Бесцветный. Возможна колеровка в любые тона по «Карте колеровки прозрачных средств для защиты и отделки древесины».
Блеск	полуматовый (30 по ISO 2813), глянцевый (80 по ISO 2813)
Транспортировка и хранение	допускается хранение и транспортировка при температуре ниже 0°C. Срок хранения в таре производителя – 2 года.
Вид упаковки	Металлическая / пластиковая тара: 0,9 л, 2,7 л, 9 л.