



FINNTELLA® KALEVALA LUX

Для защиты и декоративной отделки наружных и внутренних деревянных поверхностей, деревянных срубов и бань

| | |
|---------------------------|--|
| ТИП | F21-F22 Акриловая краска, модифицированная полиуретанами. вещества, Содержит препятствующие поражению окрашенной поверхности грибами и плесенью. |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Для защиты и декоративной отделки наружных и внутренних деревянных поверхностей, деревянных домов, срубов, бань и т.п. |
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Стены, потолки, двери, окна и другие внутренние и наружные деревянные поверхности. Не рекомендуется для покрытия полов. |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| | |
|--|---|
| Подготовка поверхности: | Окрашиваемая поверхность должна быть прочной и сухой. В процессе работы температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C и на 3°C выше точки росы. Относительная влажность воздуха не более 80%. <u>Неокрашенные поверхности:</u> Поверхность очистить от пыли и грязи. Грибок и плесень удалить специальным составом, промыть водой и просушить. Шляпки гвоздей, шурупов и другие металлические детали, находящиеся на окрашиваемой поверхности, загрунтовать антикоррозионной краской FINNTELLA® METALLI LUX Универсал ANTICORR или грунтом FINNTELLA® INDUSTRIAL CONSERVATOR. Для увеличения срока службы покрытия и снижения расхода краски всю окрашиваемую деревянную поверхность обработать составом FINNTELLA® WOODD AQUA LUX Антисептическая пропитка. <u>Ранее окрашенные поверхности:</u> Поверхность очистить щелочным водным раствором, промыть чистой водой и дать высохнуть. Отслаивающуюся краску удалить механически. Глянцевые поверхности отшлифовать до матовых или обработать щелочным водным раствором. |
| Расход (при однослойном нанесении): | Для строганных и шлифованных поверхностей – 10-12 м ² /л (110-130 г/м ²); Для распиленных поверхностей – 8-10 м ² /л (130-165 г/м ²); Расход краски зависит от шероховатости и пористости поверхности, а также от способа нанесения. |
| Плотность: | База А – 1,32 кг/л, база С – около 1,18 кг/л (в зависимости от цвета) |
| Разбавитель: | Вода |
| Способ нанесения: | Кисть, валик, краскораспылитель. |
| Время высыхания: | От пыли – 0,5 часа, для повторной окраски – 4-6 часов (при 20°C и относительной влажности воздуха 65%) |
| Блеск: | Полуматовый (7-15 по ISO 2813). |
| Цвет: | Белый, колеруется по каталогам SYMPHONY, RAL, NCS, MONICOLOR NOVA и др. |
| Транспортировка и хранение: | БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА! Допускается хранение и транспортировка при температуре не ниже +5°C. Срок хранения в таре производителя – 2 года. |
| Вид упаковки: | Металлическая тара: 0,9л, 2,7л, 9л. |