

FINNTELLA® PARKETTI S. LUX

Предназначен для защиты и декоративной отделки деревянных, каменных и кирпичных поверхностей внутри и снаружи помещений.

finntella®

ТИП:

Алкидно-уретановый паркетный лак.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для защиты и декоративной отделки наружных и внутренних деревянных, каменных и кирпичных поверхностей, подвергающихся износу.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

Полы, стены, двери, окна, мебель, эксплуатируемые внутри и снаружи помещений. Не рекомендуется применять для покрытия полов в промышленных помещениях с высокими механическими нагрузками (цеха, мастерские и т.п.). Для этих объектов применять лакокрасочные материалы для полов серии FINNTELLA INDUSTRIAL.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Окрашиваемая поверхность должна быть прочной и сухой. В процессе работы температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C и на 3°C выше точки росы. Относительная влажность воздуха не более 80%.

Неокрашенные поверхности – поверхность очистить от пыли и грязи. Грибки, водоросли и плесень удалить соответствующими составами, промыть поверхность водой, просушить. Впитывающие поверхности загрунтовать составом FINNTELLA® WOODDI LUX Антисептическая пропитка.

Ранее окрашенные поверхности – отшлифовать до матового состояния, обеспылить и обезжирить. Перед нанесением лака на основной объем проверить совместимость с ранее нанесенным покрытием на небольшом участке.

Расход (при однослойном нанесении):	8-10 м ² /л (90-120 г/м ²); Расход лака зависит от шероховатости и пористости поверхности, а также от способа нанесения.
Плотность	База EP - 0,92 кг/л
Разбавитель	Разбавитель FINNTELLA PROFIL INDUSTRIAL®-105, уайт-спирит
Способ нанесения	Кисть, валик, краскораспылитель. Перед применением тщательно перемешать, избегая образования пузырьков. При наружных работах наносить не менее двух слоев лака.
Время высыхания	При +20°C и относительной влажности воздуха 65%: от пыли – 1-2 часа, для повторной покраски – 24 часа
Цвет	Бесцветный. Возможна колеровка в любые цвета по «Карте колеровки прозрачных средств для защиты и отделки древесины».
Блеск	Полуматовый (30 по ISO 2813), глянцевый (80 по ISO 2813)
Транспортировка и хранение	Допускается хранение и транспортировка при температуре ниже 0°C. Срок хранения в таре производителя – 2 года.
Вид упаковки	Металлическая / пластиковая тара: 0,9л, 2,7л, 9л