

FINNTELLA® OSB_Primer
Грунт-пропитка водоразбавляемая
для ОСБ и SIP-панелей

finntella®

ТИП:

Водоразбавляемая акрилатно-латексная антисептическая пропитка глубокого проникновения. Содержит вещества, предохраняющие поверхность от воздействия влаги, УФ-излучения, гниения, плесени, водорослей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для защиты и декоративной отделки наружных и внутренних поверхностей и изделий из ОСБ и SIP-панелей (кроме поверхностей, подвергающихся сильному износу).

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется для отделки фасадов, стен, потолков и изделий из ОСБ и SIP-панелей. Рекомендуется использовать в качестве грунта перед нанесением на неокрашенную поверхность продуктов FINNTELLA® OSB LUX (при наружных работах рекомендуется колеровка).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Обрабатываемая поверхность должна быть прочной и сухой. В процессе работы температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C и на 3°C выше точки росы. Относительная влажность воздуха не более 80%.

Неокрашенные поверхности – поверхность очистить от пыли, грязи и жира. Грибки, водоросли и плесень удалить соответствующими составами, промыть поверхность водой, просушить. Шляпки гвоздей, шурупов и другие металлические детали, находящиеся на окрашиваемой поверхности, загрунтовать антикоррозионной краской FINNTELLA METALLI LUX® anticorr.

Ранее окрашенные поверхности – старое покрытие полностью удалить с поверхности механическим или химическим способом. Промыть поверхность водой, просушить. Шляпки гвоздей, шурупов и другие металлические детали, находящиеся на окрашиваемой поверхности, загрунтовать антикоррозионной краской FINNTELLA METALLI LUX® anticorr.

Расход (при однослойном нанесении):	Для струганных и шлифованных поверхностей: 8-10 м ² /л (130-170 г/м ²); Для распиленных поверхностей: 4-6 м ² /л (170-260 г/м ²). Расход грунт-пропитки зависит от шероховатости и пористости поверхности, а также от способа нанесения.
Плотность	База ЕС – 1,02 кг/л
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносить кистью, валиком, краскораспылителем или окунанием. Перед применением тщательно перемешать. При наружных работах наносить не менее 2-х слоев состава.
Время высыхания	При +20°C и относительной влажности воздуха 65%: от пыли – 0,5 часа, для повторной покраски – 1-2 часа, полное высыхание – 2 часа
Цвет	Бесцветный. Возможна колеровка в любые тона по «Карте колеровки прозрачных средств для защиты и отделки древесины».
Транспортировка и хранение	БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА! Допускается хранение и транспортировка при температуре не ниже +5°C. Срок хранения в таре производителя – 2 года.

Вид упаковки

Металлическая/пластиковая тара: 0,9 л, 2,7 л, 9 л.