

FINNTELLA® YKSI Primerin estää

Маскирующий грунт-праймер консилер



ТИП:

Высокоукрывистый матовый латексный акриловый грунт-праймер под плоские финишные покрытия для внутренних и наружных работ. Рекомендуются для использования с лакокрасочными материалами FINNTELLA на водной основе. Скрывает пятна и загрязнения, выравнивает поверхность. Обеспечивает равномерный однородный внешний вид верхних покрытий и наилучшее проявление цвета финишного покрытия.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Имеет высокую адгезию к различным поверхностям. Для гипсокартона, штукатурки, ДВП, ДСП, ГКЛ, дверей, кирпичных стен, обоев (предназначенных под покраску), а также ранее окрашенные внутренние поверхности, кирпичной кладки, бетона, цементного блока, другие поверхности.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

Потолки и стены внутри офисных комплексов, торговых залов, в комнатах бытового и складского назначения, детских, лечебно-профилактических и медицинских учреждениях. Рекомендуется для окраски путей эвакуации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Поверхность должна быть прочной и сухой. В процессе работы температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C и на 3°C выше точки росы. Относительная влажность воздуха не более 80%.

Неокрашенные поверхности – поверхность очистить от пыли и грязи. Неровные поверхности зашпатлевать, отшлифовать и удалить образовавшуюся пыль. Удаление старой краски путем шлифовки, соскабливания или других средств могут привести к образованию пыли и требуют использование надлежащих средств защиты, таких как правильно подобранный респиратор (одобренный NIOSH).

Зашпатлеванные, пористые или неоднородно впитывающие поверхности, а также древесно-волоконные плиты и т.п. поверхности грунтовать грунтом акриловым упрочняющим Scandinavia UNI_Primer. Оштукатуренные и окрашенные водной краской стены следует очистить от пыли и обезжирить, а затем нанести слой грунтовки.

Ранее окрашенные поверхности – поверхность очистить щелочным водным раствором, промыть чистой водой и дать высохнуть. Отслаивающуюся краску, известь и мел удалить механически. Обработайте поверхность наждачной бумагой средней зернистости, чтобы сделать ее гладкой и без дефектов. Глянцевые поверхности отшлифовать до матовых или обработать щелочным водным раствором. Щели и неровности зашпатлевать, отшлифовать и удалить образовавшуюся пыль. Зашпатлеванные поверхности грунтовать грунтом акриловым упрочняющим Scandinavia UNI_Primer. Шелушащиеся области должны быть удалены. Стене со свежештукатуренной поверхностью: необходимо дать просохнуть минимум 4 недели. Она должна полностью высохнуть.

Расход (при однослойном нанесении):	Для ранее окрашенных и зашпатлеванных поверхностей: 8-10 м ² /л (145-180 г/м ²); для оштукатуренных и других пористых поверхностей: 6-8 м ² /л (180-240 г/м ²). Расход зависит от типа поверхности, шероховатости и пористости, а также от способа нанесения и используемых инструментов.
-------------------------------------	---

Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Тщательно перемешайте перед использованием. Разбавление не требуется. Позволяет откорректировать вязкость материала «под себя», добавив чистой питьевой воды (но не более 5% от объема). Краскораспылитель.
Рекомендуемое количество слоев	1 (один)
Время высыхания	При +20°C и относительной влажности воздуха 65%: от пыли – 0,5 часа, для повторной покраски – 1-2 часа
Цвет	Серый / Белый, может быть заколерован в цвет финишного покрытия
Блеск	Матовый
Очистка инструмента	Удалите лишнюю грунтовку и очистите инструменты, после очистки промойте распылительное оборудование чистой водой и просушите для предотвращения ржавления оборудования.
Транспортировка и хранение	БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА! Допускается хранение и транспортировка при температуре не ниже +5°C. Храните неиспользованный грунт в сухом месте вдали от прямых солнечных лучей. Убедитесь, что крышка плотно закрывает банку после использования. Срок хранения в таре производителя при соблюдении условий хранения – 5 лет.
Вид упаковки	Металлическая / пластиковая тара: 0,9л, 2,7л, 9л