

## FINNTELLA® WOODDI Terassi Ölju Террасное деревозащитное масло

finntella®

- **ТИП:** Масло для деревянных террас с шелковисто-матовым финишем. Содержит вещества, предохраняющие древесину от воздействия влаги, УФ-излучения, гниения, плесени, водорослей и других негативных погодных условий. Готово к применению.
- **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:** Для защиты и декоративной отделки деревянных террас, фасадов и садовой мебели, находящихся под открытым воздухом. Применяется как для ценных пород древесины, так и экзотических, и европейских, в том числе рифленой и грубо пиленой древесины: для лиственницы, тика, кедра, тропических пород, для деревянных оснований, подвергавшихся термической обработке и т.д.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Окрашиваемая поверхность должна быть прочной и сухой (макс. влажность для лиственницы 15%, для других пород макс. влажность 18%) и не мерзлой. В процессе работы температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C и на 3°C выше точки росы. Относительная влажность воздуха не более 80%.

Не наносите защитный состав под сильно палящим солнцем или дождём.

Неокрашенные поверхности – поверхность очистить от пыли и грязи. Грибки, водоросли и плесень удалить соответствующими составами, промыть поверхность водой, просушить.

Древесину из экзотических пород также целесообразно оставить для выветривания содержащихся в них минеральных масел в течении нескольких месяцев в естественных условиях и только затем наносить защитное масло. Если древесина уже посерела(выгорела), то очистите поверхность и удалите серый слой. По возможности, для дополнительной защиты наружных поверхностей от гниения, образования синевы и поражения насекомыми вредителями (особенно для необработанной сосны), до начала монтажа нанесите один слой масла со всех сторон.

Ранее окрашенные поверхности – старое покрытие полностью удалить с поверхности механическим или химическим способом. Промыть поверхность водой, просушить. Лаковые покрытия удалить. Не наносить на обработанные водными пропитками поверхности.

### НАНЕСЕНИЕ

Масло готово к применению. Не разбавлять. Тщательно размешать перед началом использования и периодически перемешивать во время нанесения.

Для нанесения использовать макловицу с натуральным ворсом.

1. Поверхность зашлифовать шкуркой зернистостью P80.
2. Между шлифовкой и нанесением защитного масла должно пройти минимум времени.
3. После шлифовки протереть слегка влажной тряпкой чтобы убрать пыль и поднять ворс
4. Нанести масло тонким слоем вдоль волокон древесины. Равномерно распределить по поверхности.

«Финнтелла» Общество с ограниченной ответственностью  
121087, г.Москва, Багратионовский пр-д, д.7, корп.2, 6 этаж, пом.651 | ИНН: 5035028278  
[www.finntella.com](http://www.finntella.com) | email: [finntellasale@gmail.com](mailto:finntellasale@gmail.com)

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях и практическом опыте при условии их правильного хранения, обращения и применения в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании FINNTELLA. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001.

5. Оставить на 15 минут при хорошей вентиляции.
6. Через 15 минут после нанесения излишки обязательно удалить сухой ветошью или хлопчатобумажными полотенцами, чтобы не допустить образование плёнки.
7. Через 24 часа нанести второй слой. И точно также через 15 минут убрать излишки хлопчатобумажной тряпкой.
8. Слои наносить до получения нужного насыщения цвета.

Отверждение происходит по окислительному принципу.

Результат покраски зависит от свойств и степени обработки (шлифовки) древесины, поэтому рекомендуется сделать пробное окрашивание образца.

Для получения наилучшего результата покупатель/строитель (исполнитель работ) должен испытать материалы по их пригодности для конкретных целей и определенных объектных условий, а также на совместимость с предыдущим покрытием.

Расход (при однослойном нанесении):	12 м <sup>2</sup> /л при однослойном нанесении При покраске рифленной или грубо пиленной древесины расход краски увеличивается. Расход зависит от шероховатости и пористости поверхности, ее свойств и структуры, а также от способа нанесения.
Плотность	База ЕС – 0,9 кг/л
Разбавитель и очистка рабочего инструмента	Разбавитель FINNTELLA PROFI INDUSTRIAL®-105, уайт-спирит
Способ нанесения	Кисть, макловица. Перед применением тщательно перемешать. При наружных работах наносить не менее 2-х слоев.
Время высыхания	При +20°C и относительной влажности воздуха 65%: от пыли – 0,5 часа, для повторного нанесения – 1-2 часа Низкие температуры и высокая влажность увеличивают время высыхания. Окончательный набор прочности материала происходит в течении 10-14 дней. До этого момента не нагружайте поверхность и не производите очистку поверхности моющими средствами.
Цвет	Бесцветный. Может использоваться в качестве бесцветного покрытия, а также колероваться по каталогу NLC Wood. Во избежание различий в оттенке используйте состав одной партии. При обработке поверхности большой площади рекомендуется смешать необходимое количество состава в одной емкости, чтобы обеспечить равномерный оттенок. Окончательный цвет покрытия зависит от породы и первоначального цвета древесины, а также от количества слоев.
Блеск	Шелковисто-матовый
Транспортировка и хранение	Допускается хранение и транспортировка при температуре от -25°C до +35°C. Морозоустойчиво. Срок хранения в таре производителя в невскрытой упаковке без колеровки – не менее 5 лет. Не ставить вверх дном. Продукт желательно использовать в течение 14 дней после колеровки.
Вид упаковки	Металлическая тара: 0,45л, 0,9 л, 2,7 л, 9 л.