



## FINNTELLA® WOODDI AQUA LUX

### Водоразбавляемая антисептическая пропитка глубокого проникновения.

Защищает дерево от воздействия атмосферных факторов, грибка, плесени.

Подчеркивает структуру древесины.

Применяется для отделки фасадов, стен, потолков и изделий из древесины и камня.

<b>ТИП</b>	F-53 Водоразбавляемая акрилатно-латексная антисептическая пропитка глубокого проникновения. Содержит вещества, предохраняющие древесину от воздействия влаги, УФ-излучения, гниения, плесени, водорослей.
<b>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	Для защиты и декоративной отделки наружных и внутренних деревянных, каменных и кирпичных поверхностей.
<b>ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	Стены, потолки, двери, окна и другие внутренние и наружные деревянные поверхности, элементы ландшафтного дизайна из камня и кирпичные фасады. Рекомендуется для отделки полов только с последующим перекрытием паркетным лаком FINNTELLA® PARKETTI W. LUX. Рекомендуется применять бесцветный состав только для внутренних работ по древесине.
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:</b>	
<b>Подготовка поверхности:</b>	Окрашиваемая поверхность должна быть прочной и сухой. В процессе работы температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C и на 3°C выше точки росы. Относительная влажность воздуха не более 80%. <b>Неокрашенные поверхности</b> – поверхность очистить от пыли и грязи. Грибки, водоросли и плесень удалить соответствующими составами, промыть поверхность водой, просушить. Шляпки гвоздей, шурупов и другие металлические детали, находящиеся на окрашиваемой поверхности, загрунтовать антикоррозионной краской FINNTELLA METALLI LUX® ANTICORR или грунтом FINNTELLA INDUSTRIAL® CONSERVATOR. <b>Ранее окрашенные поверхности</b> – полностью удалить с поверхности старое покрытие механическим или химическим способом. Промыть поверхность водой, просушить. Шляпки гвоздей, шурупов и другие металлические детали, находящиеся на окрашиваемой поверхности, загрунтовать антикоррозионной краской FINNTELLA METALLI LUX® ANTICORR или грунтом FINNTELLA INDUSTRIAL® CONSERVATOR.
<b>Расход (при однослойном нанесении):</b>	Для строганных и шлифованных поверхностей: 8-10 м <sup>2</sup> /л (130-170 г/м <sup>2</sup> ); Для распиленных поверхностей: 4-6 м <sup>2</sup> /л (170-260 г/м <sup>2</sup> ). Расход пропитки зависит от шероховатости и пористости поверхности, а также от способа нанесения.
<b>Плотность: Разбавитель:</b>	База ЕС - 1,02 кг/л Вода
<b>Способ нанесения:</b>	Наносить кистью, валиком, краскораспылителем или окунанием. Перед применением тщательно перемешать. При наружных работах наносить не менее 2-х слоев состава.
<b>Время высыхания:</b>	При +20°C и относительной влажности воздуха 65%: от пыли – 0,5 часа, для повторной покраски – 1-2 часа
<b>Цвет:</b>	Бесцветный. Возможна колеровка в любые цвета по «Карте колеровки прозрачных средств для защиты и отделки древесины».
<b>Транспортировка и хранение:</b>	БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА! Допускается хранение и транспортировка при температуре не ниже +5°C. Срок хранения в таре производителя – 2 года.
<b>Вид упаковки:</b>	Пластиковая тара: 0,9л, 2,7л, 9л

телефон: 8-800-200-81-64 (звонки со всех регионов России бесплатно), для Москвы : +7-926-431-13-88

для звонков по Киргизии тел.: +996-(700)-195-197

www.finntella.com , www.finntella.ru , finntellasale@gmail.com