

## FINNTELLA® AUTOTALLI

### Краска для гаражей и гаражных ворот

#### ТИП:

Быстросохнущая стойкая к атмосферным воздействиям цинксодержащая эмаль AUTOTALLI с антикоррозионным ингибитором.

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:** предназначается для окрашивания металлических, стальных, алюминиевых, оцинкованных, деревянных и бетонных оснований и защиты от коррозии гаражей, гаражного оборудования, крыш и спецтехники внутри и снаружи помещения. Применяется также для окрашивания сварных, кованных изделий, контейнеров, раздвижных ворот и навесов.

#### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Грибок и плесень удалить специальным составом, промыть водой и просушить. Удалить отслаивающуюся краску, глянцевые поверхности отшлифовать до матовости, очистить от пыли и грязи. Неровные поверхности зашпатлевать, отшлифовать.

Стальной щеткой или наждачной бумагой с грубым зерном удалить всю ржавчину с металлических поверхностей.

Рекомендуется предварительно загрунтовать поверхность блокирующим грунт-праймером JÄÄTÄ для повышения адгезии.

*Проводить работы по грунтованию и окрашиванию необходимо в хорошо проветриваемом помещении. Перед нанесением тщательно перемешать грунт-эмаль до однородной консистенции.*

#### НАНЕСЕНИЕ ЭМАЛИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эмаль наносить слоями, безвоздушным или воздушным распылением и вручную кистью, валиком.

Расход при двуслойном нанесении:

При толщине сухого слоя 70 мкм (толщина сырого слоя 175 мкм) расход 0,18 кг/м<sup>2</sup> (6,25 м<sup>2</sup>/л)

Параметры распыления:

Безвоздушное распыление - диаметр форсунки 0,009-0,011, давление на выходе из сопла 120-160 бар; угол распыления выбирается в зависимости от формы окрашиваемой конструкции. Оптимальная вязкость 90-120 с, диаметр сопла 4 мм.

Воздушное распыление - минимальное давление в системе сжатого воздуха 6 атм, диаметр форсунки 1,6-1,8 мм. Оптимальная вязкость 50 – 65 с, диаметр сопла 4 мм.

Промежуток времени между нанесением слоев

Температура воздуха, °С	Время высыхания	
	до степени 1 (готовность к нанесению следующего слоя)	готовность к эксплуатации
5	3 часа	40 часов
10	50 минут	4 часа

15	40 минут	2 часа
20	25 минут	1 час
25	15 минут	40 минут
30	10 мин (возможен дефект «сухая струя»)	25 минут

Краску необходимо наносить в 2 или при необходимости 3 слоя с интервалами, в зависимости от условий окружающей среды. После нанесения каждого слоя эмали, дать слою полностью высохнуть.

В течении 28 суток после нанесения относится к покрытию бережно.

Выполняйте ремонт поверхностей с использованием продуктов, рекомендуемых для данной цели производителем каждого из объектов. Перед тем как начать покраску, сначала убедитесь, что продукты, используемые для покраски и ремонта, совместимы друг с другом.

Тщательное соблюдение всех этапов подготовки поможет добиться качественного анти-вандального покрытия, которое будет служить долго и эффективно защищать поверхность. Это гарантирует высокое качество выполнения работ и долговечность вашего покрытия. Поэтому мы настоятельно рекомендуем доверять эти работы только квалифицированным специалистам. Это обеспечит высокое качество выполнения и долговечность вашего покрытия.

Расход:	зависит от шероховатости и пористости поверхности, а также от способа нанесения. Средний расход при стандартном двуслойном нанесении 6-7 м <sup>2</sup> /л, при трехслойном – 4-5 м <sup>2</sup> /л. Яркие и глубокие цвета наносить в три слоя
Разбавитель	допускается разбавление готовой смеси до необходимой рабочей вязкости разбавителем FINNTELLA PROFI INDUSTRIAL®-102 или сольвентом, ксилолом, ортоксилолом, не более 5% от объема
Блеск	полуглянцевый 40, матовый 10
Способ нанесения	наносить слоями, безвоздушным или воздушным распылением и вручную кистью, валиком
Транспортировка и хранение	Транспортировать и хранить в заводской упаковке при температуре от -25 до +35 С°, в условиях, исключающих прямое попадание на тару воды, агрессивных веществ и воздействие источников тепла. Срок хранения в таре производителя-2 года. Пользователи должны придерживаться соблюдения государственного законодательства на предмет мер безопасности, защиты здоровья и окружающей среды.
Вид упаковки	Металлическая: 0,45л, 0,9 л, 2,7 л, 9 л.

Детали в этом техническом паспорте продукта верны на момент печати. Информация, представленная об этом продукте, регулярно обновляется, и поэтому правки могут быть сделаны в любое время без предварительного уведомления. FINNTELLA категорически отказывается от какой-либо ответственности за ущерб, возникший в результате ошибок, упущений или грубой небрежности в технологии нанесения.