

**Резиновая высокоэластичная краска
YKSI Irbis FINNTELLA® LUX
для фасадов зданий и внутренних
интерьеров**



ТИП:

Акриловая высокоэластичная резиновая краска на водной основе для внутренних и наружных работ. С повышенным сцеплением с поверхностью. Атмосферостойкая.

Высокая эластичность и наполнение (сухой остаток 68–70%) позволяют при окрашивании перекрывать мелкие трещины (до 1,5 мм) и в процессе эксплуатации покрытия сдерживать развитие старых (до 3 мм) и проявление новых трещин. Покрытие обладает высокой адгезией, гидрофобностью и водонепроницаемостью.

При соблюдении технологии нанесения срок службы покрытия составляет более 10 лет. Отличается устойчивостью к негативным воздействиям окружающей среды (перепады температур, повышенная влажность, прямые солнечные лучи).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Наносится на ДВП, ДСП, дерево, бетон, шпатлевка, кирпич и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Окрашиваемая поверхность должна быть прочной и сухой. В процессе работы температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C и на 3°C выше точки росы. Относительная влажность воздуха не более 80%.

Неокрашенные поверхности – поверхность очистить от пыли и грязи. Неровные поверхности зашпатлевать, отшлифовать и удалить образовавшуюся пыль. Зашпатлеванные, пористые или неоднородно впитывающие поверхности грунтовать грунтом укрепляющим FINNTELLA Scandinavia TIEFENGRUND (для металла - грунтом по металлу универсальным GF-021, для дерева – грунтом биозащитным WOODDI).

Ранее окрашенные поверхности – поверхность очистить щелочным водным раствором, промыть чистой водой и дать высохнуть. Отслаивающуюся краску, известь и мел удалить механически. Глянцевые поверхности отшлифовать до матовых или обработать щелочным водным раствором. Щели и неровности зашпатлевать, отшлифовать и удалить образовавшуюся пыль. Зашпатлеванные поверхности грунтовать грунтом укрепляющим FINNTELLA Scandinavia TIEFENGRUND (для металла - грунтом по металлу универсальным GF-021, для дерева – грунтом биозащитным WOODDI).

Перед покраской тщательно перемешать.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Не допускается попадание воды на окрашенную поверхность в течении 24 часов.

Расход (при однослойном нанесении):	Для ранее окрашенных и зашпатлеванных поверхностей: 7-8 м ² /л (145-160 г/м ²); для оштукатуренных и других пористых поверхностей: 6-7 м ² /л (160-190 г/м ²). Расход краски зависит от шероховатости и пористости поверхности, а также от способа нанесения.
Разбавитель	Вода, грунт укрепляющий FINNTELLA Scandinavia TIEFENGRUND
Способ нанесения	кисть, валик, краскораспылитель.
Время высыхания	При +23°C и относительной влажности воздуха 50%: -от пыли – не более 1 часа, -межслойная сушка на вертикальных поверхностях – 1 час -межслойная сушка на горизонтальных поверхностях – до 2 часов

	-окончательный набор прочности покрытия - до 7 суток
Блеск	Матовый
Цвет	колеруется по каталогам SYMPHONY, RAL, NCS, MONICOLOR NOVA и колер-пастами.
Относительное удлинение при разрыве	не менее 150%
Транспортировка и хранение	<p>БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА!</p> <p>Температура хранения от +5°С до +35°С, влажность – не более 70%, в плотно закрытой емкости.</p> <p>замораживание-оттаивание – 5 циклов;</p> <p>однократное нециклическое замораживание - до 30 суток.</p> <p>После замораживания материал кондиционируют при положительной температуре не менее 24 часов.</p> <p>Срок хранения в таре производителя – 2 года.</p>
Вид упаковки	Металлическая/пластиковая тара: 1,3кг, 3кг, 6кг, 12кг, 40кг

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При попадании раствора в глаза необходимо срочно промыть их большим количеством воды. Работы рекомендуется производить в резиновых перчатках. Для защиты органов дыхания применять респираторы, для защиты органов зрения использовать защитные очки.

